

HARVEY MARIA®

FABULOUS FLOORS

KARTA PRODUKTOWA / KOLEKCJE SELECTED OAKS & RUSTIC PLANKS

PARAMETR	STANDARD	REZULTAT
Wykładzina podłogowa zgodna z normą:	ISO 10582 ISO 14001 ISO 9001	PCV heterogeniczne ✓ ✓
Grubość warstwy ścieralnej	ISO 24340	0,55 mm + poliuretan
Grubość całkowita	ISO 24346	2,5 mm
Waga całkowita	ISO 23997	+/- 4,950 kg/m ²
Szerokość/długość deski	ISO 24342	18,42 cm / 121,92 cm (Rustic Planks)
		22,86 cm / 121,92 cm (Selected Oaks)
W paczce		15 desek (Rustic Planks) (3,37 m ²)
		12 desek (Selected Oaks) (3,34 m ²)
Stabilność wymiarów	ISO 23999	Długość: -0,08% Szerokość: -0,04%
Opór elektryczny	EN 1081	W poziomie: >1 x 10 ¹⁶ Ω
		W pionie: >1 x 10 ¹³ Ω

Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Podeszwy gumowe: +0,3 kV Podeszwy z PCV: -1,1 kV
Maksymalna izolacja akustyczna	ISO 10140-1	ΔL_w 2dB
Maksymalna chłonność akustyczna	ISO 354	α_w 0,05
Opór termiczny	EN 12667 / ISO 8302	0,005 m ² K/W
Reakcja na ogień	EN 13501-1 – 1:2007	B _{f1} -S1
Wytrzymałość na obciążenie punktowe	ISO 24343-1	-0,05 mm
Odporność na krzesła na kółkach	ISO 4918	✓
Antypoślizgowość	EN 13893	0,4 mμ (R9)
Klasa użyteczności	ISO 10582	33 – budynki użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu 42 – ogólne zastosowania przemysłowe
Odporność chemiczna	ISO 26987	Klasa 0 – dobra
Giętkość	ISO 24344A	20 mm
Toksyczność	EN 71	Brak

Odporność na światło	EN ISO 105-B02	6-8 (w zależności od wzoru)
Ogrzewanie podłogowe		✓ 28° C